

材料番号 1.3265 · クラス 1.3

SKH4

材料番号 1.3265

HS18-1-2-10 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 6 地域にわたる 9 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm³	他規格での名称 9 6 地域	特性値 11 収録
-------------------------	--------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 64.5 % ● W — 18 % ● Co — 9.5 % ● Cr — 4.2 % ● 微量元素・不純物・3.9%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni。

機械的性質

1 状態 ・ 1 件

状態 ・ 寸法	HB
Annealed	285

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

9 件の名称 ・ うち 5 件は同一と確認

ヨーロッパ		2	イギリス		1
HS18-1-2-10	本鋼種固有の名称	din-en	BT5		bs
S18-1-2-10	本鋼種固有の名称	din-en			
アメリカ合衆国		2	セルビア		1
T12005	本鋼種固有の名称	uns	C9682		srps
T5	本鋼種固有の名称	aisi-sae	韓国		1
			SKH4	本鋼種固有の名称	ks
スペイン		2			
18-0-2-10		une			
F.5540		une			

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

SKH4 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.3265	2026/08/22