

材料番号 EN-JL1020

FGG15

材料番号 EN-JL1020

EN-GJL-150 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 22 地域にわたる 37 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 37 22 地域	特性値 2 収録
-------------------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。
--

物理的性質

2 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

各規格での名称

37 件の名称 ・ うち 4 件は同一と確認

アメリカ合衆国	6	イギリス	3
F11401 本鋼種固有の名称	uns	150	bs
F11701 本鋼種固有の名称	uns	Gr.150	bs
A48-25B	aisi-sae	Grade 150	bs
C1.25B	aisi-sae		
No 25 B	aisi-sae		
No.25	aisi-sae		

スウェーデン	3
0115	ss
0115-00	ss
O115	ss
ヨーロッパ	2
EN-GJL-150 本鋼種固有の名称	din-en
GG-15 本鋼種固有の名称	din-en
フランス	2
FGL150	afnor
Ft 15 D	afnor
日本	2
FC15	jis
FC150	jis
ロシア / CIS	2
SCH15	gost
CY15	gost
ポーランド	2
Z115	pn
Z1150	pn
オーストリア	2
GG15	onorm
GG150	onorm
スペイン	1
FG15	une
国際	1
150	iso

中国	1
HT150	gb
イタリア	1
G15	uni
チェコ	1
422415	csn
ラテンアメリカ	1
FG150	copant
ハンガリー	1
OV15	msz
ルーマニア	1
FC150	stas
オーストラリア / ニュージーランド	1
T150	as-nzs
ブルガリア	1
Vch15	bds
ベルギー	1
FGG15	nbn
オランダ	1
GG15	nen
台湾	1
FC150	cns

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

FGG15 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	EN-JL1020	2026/09/05