

材料番号 EN-JS1080

FNG80-2

材料番号 EN-JS1080

EN-GJS-800-2 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 17 地域にわたる 21 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 21 17 地域	特性値 3 収録
-------------------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。
--

機械的性質

1 状態 ・ 4 件

状態 ・ 寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	800	480	2	—
GOST 7293-85	—	—	—	248–351

物理的性質

2 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³
nu	0.275	

各規格での名称

21 件の名称 ・ うち 2 件は同一と確認

ヨーロッパ	2	国際	1
EN-GJS-800-2	din-en	800-2	iso
GGG-80	din-en		
日本	2	中国	1
FCD80	jis	QT800-2	gb
FCD800	jis	イタリア	1
		GS800-2	uni
ロシア / CIS	2	スウェーデン	1
VCH80	gost	0864-03	ss
B480	gost		
ポーランド	2	チェコ	1
Zs80002	pn	422308	csn
ZS8002	pn		
アメリカ合衆国	1	オーストラリア / ニュージーランド	1
120-90-02	aisi-sae	800-2	as-nzs
イギリス	1	ブルガリア	1
800/2	bs	800-2	bds
フランス	1	ベルギー	1
FGS800-2	afnor	FNG80-2	nbn
スペイン	1	フィンランド	1
FGE80-2	une	GRP800	sfs

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

FNG80-2 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	EN-JS1080	2026/09/03