

材料番号 1.2210 · クラス 1.2

115CrV3KU

材料番号 1.2210

115CrV3 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 13 地域にわたる 18 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 18 13 地域	特性値 8 収録
-------------------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分

質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 97.5 % ● C — 1.2 % ● Cr — 0.7 % ● Mn — 0.3 % ● 微量元素・不純物・0.4%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

18 件の名称 ・ うち 3 件は同一と確認

アメリカ合衆国	3	スペイン	1
T61202 本鋼種固有の名称	uns	F.5221	une
L2 本鋼種固有の名称	aisi-sae	日本	1
L2 przybliz´	aisi-sae	SKS7 przybliz´	jis
ポーランド	3	中国	1
NC4	pn	CrV	gb
NW1	pn	イタリア	1
stal srebrna	pn	115CrV3KU	uni
ロシア / CIS	2	チェコ	1
11ChF	gost	19421	csn
11XΦ	gost	スロバキア	1
ヨーロッパ	1	19 421	stn
115CrV3 本鋼種固有の名称	din-en	セルビア	1
イギリス	1	C.4141	srps
1407	bs		
フランス	1		
115CrV3	afnor		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

115CrV3KU に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.2210	2026/09/01