

材料番号 0.6660 ・ クラス 0.6

# F41002

材料番号 0.6660

GGL-NiCr 20 2 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および5地域にわたる7件の規格名称。

|                   |               |             |
|-------------------|---------------|-------------|
| 密度                | 他規格での名称       | 特性値         |
| <b>7.85</b> g/cm³ | <b>7</b> 5 地域 | <b>8</b> 収録 |

### 化学成分


質量分率 (%)

## この合金の正体



● 鉄—残部であり、いかなる規格にも記載されません—71.5%    ● Ni—20%    ● C—3%    ● Cr—2%    ● 微量元素・不純物・3.5%

対数スケール（0.01 %～100 %） — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Mo。

物理的性質

1 件

| 項目 | 値    | 単位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

各規格での名称

7 件の名称 · うち 2 件は同一と確認

|               |          |          |             |  |       |
|---------------|----------|----------|-------------|--|-------|
| ヨーロッパ         |          | 2        | イギリス        |  | 1     |
| 0.6660        |          | din-en   | L-NiCuCr202 |  | bs    |
| GGL-NiCr 20 2 | 本鋼種固有の名称 | din-en   | フランス        |  | 1     |
| アメリカ合衆国       |          | 2        | L-NC 202    |  | afnor |
| F41002        | 本鋼種固有の名称 | uns      | スウェーデン      |  | 1     |
| A436 Type 2   |          | aisi-sae | 0523        |  | ss    |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

F41002 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

|              |           |        |            |
|--------------|-----------|--------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号   | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | 0.6660 | 2026/09/05 |