

材料番号 1.7108 ・ クラス 1.7

G92620

材料番号 1.7108

60SiCr7 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 11 地域にわたる 20 件の規格名称。

密度 7.43 g/cm³	他規格での名称 20 11 地域	特性値 7 収録
-------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 96.4 % ● Si — 1.8 % ● Mn — 0.9 % ● C — 0.6 % ● 微量元素・不純物・0.4%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Mo。

機械的性質

3 状態・3 件

TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	HB
Treated to improve shearability	280
SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	248
ANNEALED TO ACHIEVE SPHEROIDIZATION OF THE CARBIDES	HB
Annealed to achieve spheroidization of the carbides	230

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.43	g/cm ³

各規格での名称

20 件の名称・うち 7 件は同一と確認

アメリカ合衆国	6	ポーランド	2
G92600 本鋼種固有の名称	uns	60S2	pn
G92620 本鋼種固有の名称	uns	60S2A	pn
9260 本鋼種固有の名称	aisi-sae	フランス	1
9261 本鋼種固有の名称	aisi-sae	61SC7	afnor
9262 本鋼種固有の名称	aisi-sae	国際	1
G92620	aisi-sae	59Si7	iso
ヨーロッパ	2	日本	1
60SiCr7 本鋼種固有の名称	din-en	SUP7	jis
61SiCr7 本鋼種固有の名称	din-en	イタリア	1
イギリス	2	60SiCr8	uni
250A58	bs	セルビア	1
250A61	bs	C:2430	srps
ロシア / CIS	2	ブルガリア	1
60S2G	gost	60S2G	bds
60C2Г	gost		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

G92620 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

[お問い合わせを始める](#)

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.7108	2026/09/08