

材料番号 1.0488 · クラス 1.0

K01804

材料番号 1.0488

P275NL1 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 4 地域にわたる 18 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 18 4 地域	特性値 15 収録
-------------------------------------	---------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 97 % ● Mn — 1.1 % ● Ni — 0.5 % ● Si — 0.4 % ● 微量元素・不純物・1%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

成分から計算・℃

予測 AE3 813 °C	予測 AE1 711 °C	予測 ACM 401 °C	予測 BS 554 °C
------------------	------------------	------------------	-----------------

機械的性質

1 状態・12 件

NORMALIZED	REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
≤ 16	275	–	–
16 – 40	265	–	–
40 – 60	255	–	–
≤ 60	–	390–510	24
60 – 100	235	370–490	–
60 – 250	–	–	23
100 – 150	225	360–480	–
150 – 250	215	350–470	–

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

18 件の名称・うち 12 件は同一と確認

アメリカ合衆国13		ヨーロッパ3	
K01701	本鋼種固有の名称	uns	A662Gr.Adin-en
K01800	本鋼種固有の名称	uns	P275NL1本鋼種固有の名称din-en
K01803	本鋼種固有の名称	uns	TStE 285本鋼種固有の名称din-en
K01804	本鋼種固有の名称	uns	イギリス / フランス1
K02100	本鋼種固有の名称	uns	
K02203	本鋼種固有の名称	uns	01802本鋼種固有の名称bsi-afnor
K02402	本鋼種固有の名称	uns	イギリス1
K02403	本鋼種固有の名称	uns	
K02700		uns	43EEbs
K02703	本鋼種固有の名称	uns	
K12437		uns	
A633A	aisi-sae		
A662Gr.A	aisi-sae		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

K01804 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.0488	2026/09/10