

材料番号 1.4548 · クラス 1.4

S17480

材料番号 1.4548

X5CrNiCuNb17-4-4 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 3 地域にわたる 21 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm³	他規格での名称 21 地域	特性値 10 収録
-------------------------	-------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 73.3 % ● Cr — 16.3 % ● Ni — 4 % ● Cu — 4 % ● 微量元素・不純物・2.4%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

21 件の名称 ・ うち 4 件は同一と確認

アメリカ合衆国		15	アメリカ合衆国 / 航空宇宙		5
S17400	本鋼種固有の名称	uns	5604		ams
S17480	本鋼種固有の名称	uns	5622		ams
17-4PH		aisi-sae	5643		ams
630	本鋼種固有の名称	aisi-sae	5825		ams
A1028		astm	5827		ams
A564		astm	ヨーロッパ		1
A564 Type 630		astm			
A693		astm	X5CrNiCuNb17-4-4	本鋼種固有の名称	din-en
A705		astm			
A982		astm			
F593		astm			
F594		astm			
F738		astm			
F836		astm			
F899		astm			

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

S17480 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4548	2026/09/21