

材料番号 1.4575 ・ クラス 1.4

S32803

材料番号 1.4575

X1CrNiMoNb28-4-2 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 2 地域にわたる 9 件の規格名称。

密度 7.7 g/cm³	他規格での名称 9 2 地域	特性値 10 収録
------------------------	--------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 64 % ● Cr — 28 % ● Ni — 3.8 % ● Mo — 2.2 % ● 微量元素・不純物・ 2.1%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の成分は、公表モデルの検証範囲（低合金組成の範囲）を外れているため、ここでは変態温度を予測していません。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.7	g/cm ³

各規格での名称

9 件の名称 ・ うち 3 件は同一と確認

アメリカ合衆国		8	ヨーロッパ		1
S32803	本鋼種固有の名称	uns	X1CrNiMoNb28-4-2	本鋼種固有の名称	din-en
S44635	本鋼種固有の名称	uns			
S44660		uns			
446Mo		aisi-sae			
A1012		astm			
A240		astm			
A268		astm			
A803		astm			

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

S32803 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4575	2026/09/08