

材料番号 1.4009 · クラス 1.4

# S41080

材料番号 1.4009

X8Cr14 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 3 地域にわたる 5 件の規格名称。

|                              |                 |             |
|------------------------------|-----------------|-------------|
| 密度<br>7.85 g/cm <sup>3</sup> | 他規格での名称<br>5 地域 | 特性値<br>7 収録 |
|------------------------------|-----------------|-------------|

## 化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 84.3 % ● Cr — 13.5 % ● Si — 1.1 % ● Mn — 1 % ● 微量元素・不純物・0.1%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

## 予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Mo。

## 物理的性質

1 件

| 項目 | 値    | 単位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

各規格での名称

5 件の名称 · うち 2 件は同一と確認

| アメリカ合衆国 |          | 3        | ヨーロッパ  |          | 1      |
|---------|----------|----------|--------|----------|--------|
| S41080  | 本鋼種固有の名称 | uns      | X8Cr14 | 本鋼種固有の名称 | din-en |
| 403     |          | aisi-sae |        |          |        |
| 410 S   |          | aisi-sae | チェコ    |          | 1      |
|         |          |          | 17 020 |          | csn    |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

S41080 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

|              |           |        |            |
|--------------|-----------|--------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号   | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | 1.4009 | 2026/09/16 |