

材料番号 NI 6133

# W86133

## 材料番号 Ni 6133

NiCr16Fe12NbMo としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 2 地域にわたる 3 件の規格名称。

|                         |                          |                     |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 密度<br><b>7.85</b> g/cm³ | 他規格での名称<br><b>3</b> 2 地域 | 特性値<br><b>12</b> 収録 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|

### 化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 16.1 %    ● Ni — 62 %    ● Cr — 15 %    ● Mn — 2.3 %    ● 微量元素・不純物・4.7%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni。

物理的性質

1 件

| 項目 | 値    | 単位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

各規格での名称

3 件の名称 · うち 3 件は同一と確認

|         |          |     |                |          |        |
|---------|----------|-----|----------------|----------|--------|
| アメリカ合衆国 |          | 2   | ヨーロッパ          |          | 1      |
| W86092  | 本鋼種固有の名称 | uns | NiCr16Fe12NbMo | 本鋼種固有の名称 | din-en |
| W86133  | 本鋼種固有の名称 | uns |                |          |        |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

W86133 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

|              |           |         |            |
|--------------|-----------|---------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号    | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | Ni 6133 | 2026/09/21 |