


1.0725

밀도 7.85 g/cm³	다른 규격 명칭 6 5개 지역	특성값 6 수록
-------------------------	----------------------------	--------------------

질량 비율(%)

Element	Percentage
Fe	100%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기 위해 기록된 성분이 충분하지 않습니다 - 누락: Ni, Cr, Mo.

2개 상태, 11개 값

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %
5 – 10	560–840	6
10 – 16	500–800	7
16 – 40	470–770	8

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %
40 – 63	460–680	9
63 – 100	440–650	10
AS ROLLED AND TURNED		HB
As rolled and turned		125–178

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 6건 · 이 중 3건은 동일로 확인

미국	2	체코	1
G11170 이 강종의 고유 명칭	uns	11120	csn
1117 이 강종의 고유 명칭	aisi-sae	슬로바키아	1
유럽	1	11 120	stn
15 SMn 13 이 강종의 고유 명칭	din-en	라틴 아메리카	1
		1117	copant

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

1.0725 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.0725	2026. 9. 5.