

재료 번호 1.1260 · 클래스 1.1

# 1.1260

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 7개 지역의 규격 명칭 12건.

|                                     |                             |                    |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 밀도<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 다른 규격 명칭<br><b>12</b> 7개 지역 | 특성값<br><b>6</b> 수록 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|

## 화학 성분


질량 비율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 98.1 % ● Mn — 1 % ● C — 0.7 % ● Si — 0.2 % ● 미량 원소 및 불순물 · 0.1%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

## 예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni, Cr, Mo.

## 물리적 성질

1개 값

| 항목 | 값    | 단위                |
|----|------|-------------------|
| 밀도 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

규격별 명칭

명칭 12건 · 이 중 4건은 동일로 확인

|                    |          |        |      |
|--------------------|----------|--------|------|
| 미국                 | 5        | 국제     | 1    |
| G15660 이 강종의 고유 명칭 | uns      | 56Mn4  | iso  |
| 1062               | aisi-sae | 체코     | 1    |
| 1066               | aisi-sae | 13 180 | csn  |
| 1566 이 강종의 고유 명칭   | aisi-sae | 폴란드    | 1    |
| C1062 이 강종의 고유 명칭  | aisi-sae | 65G    | pn   |
| 러시아 / CIS          | 2        | 루마니아   | 1    |
| 65G                | gost     | 65MN10 | stas |
| 65GA               | gost     |        |      |
| 유럽                 | 1        |        |      |
| 66Mn4 이 강종의 고유 명칭  | din-en   |        |      |

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

1.1260 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

|           |          |        |              |
|-----------|----------|--------|--------------|
| 온라인 데이터시트 | 재질 검색    | 재료 번호  | 발행           |
| 소재 페이지 보기 | 전체 재질 검색 | 1.1260 | 2026. 9. 10. |