

재료 번호 1.4842 · 클래스 1.4

1.4842

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 13개 지역의 규격 명칭 35건.

밀도 7.85 g/cm³	다른 규격 명칭 35 13개 지역	특성값 8 수록
-------------------------	------------------------------	--------------------

화학 성분


질량 비율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 49.9 % ● Cr — 25.5 % ● Ni — 20.5 % ● Mn — 2.5 % ● 미량 원소 및 불순물 · 1.6%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Mo.

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm³

규격별 명칭

명칭 35건 · 이 중 2건은 동일로 확인

미국		11	러시아 / CIS		3
S31080	이 강종의 고유 명칭	uns	0X23H18		gost
310 S		aisi-sae	10KH23N18		gost
S31000		aisi-sae	10X23H18		gost
S31008		aisi-sae	스페인	2	
S31009		aisi-sae			
A167		astm	F.331		une
A176		astm	X8CrNi25-21		une
A240		astm	일본	2	
A276		astm			
A479		astm	SUH310		jis
A484		astm	SUS310S		jis
영국		4	유럽		1
310S16		bs	X12CrNi25-20	이 강종의 고유 명칭	din-en
310S24		bs	중국	1	
310S94		bs			
X8CrNi25-21		bs	0Cr25Ni20		gb
미국 / 항공우주		4	이탈리아		1
5521		ams	X6CrNi25-20		uni
5572		ams	스웨덴	1	
5577		ams			
5651		ams	2361		ss
프랑스		3	체코		1
Z12CN25-20		afnor	17 255		csn
Z12CN26-21		afnor	오스트레일리아 / 뉴질랜드	1	
Z8CN25-20		afnor			
			310S		as-nzs

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

1.4842 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.4842	2026. 8. 24.