

재료 번호 1.4941 · 클래스 1.4

# 1.4941

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 3개 지역의 규격 명칭 5건.

|                         |                            |                    |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| 밀도<br><b>7.85</b> g/cm³ | 다른 규격 명칭<br><b>5</b> 3개 지역 | 특성값<br><b>9</b> 수록 |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|

## 화학 성분


질량 비율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 68.4 % ● Cr — 18 % ● Ni — 10.5 % ● Mn — 2 % ● 미량 원소 및 불순물 · 1.1%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

## 예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기 위해 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Mo.

## 물리적 성질

1개 값

| 항목 | 값    | 단위    |
|----|------|-------|
| 밀도 | 7.85 | g/cm³ |

규격별 명칭

명칭 5건 · 이 중 4건은 동일로 확인

| 유럽             |             | 2      | 미국          |             | 2        |
|----------------|-------------|--------|-------------|-------------|----------|
| X6CrNiTiB18-10 | 이 강종의 고유 명칭 | din-en | S32109      | 이 강종의 고유 명칭 | uns      |
| X8CrNiTi18-10  | 이 강종의 고유 명칭 | din-en | 321H        | 이 강종의 고유 명칭 | aisi-sae |
|                |             |        | 프랑스         |             | 1        |
|                |             |        | Z6CNT18-10B |             | afnor    |

**사용 시 유의 사항.** 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

1.4941 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

|           |          |        |             |
|-----------|----------|--------|-------------|
| 온라인 데이터시트 | 재질 검색    | 재료 번호  | 발행          |
| 소재 페이지 보기 | 전체 재질 검색 | 1.4941 | 2026. 9. 9. |