

재료 번호 1.4950 · 클래스 1.4

1.4950

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 6개 지역의 규격 명칭 32건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 32 6개 지역	특성값 9 수록
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------

화학 성분


질량 비율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 60.6 % ● Cr — 23 % ● Ni — 13.5 % ● Mn — 2 % ● 미량 원소 및 불순물 · 0.9%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기 위해 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Mo.

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 32건 · 이 중 5건은 동일로 확인

미국	24	미국 / 항공우주	4
S30908	이 강종의 고유 명칭uns	5523	ams
S30909	이 강종의 고유 명칭uns	5574	ams
30309S	aisi-sae	5650	ams
309H	이 강종의 고유 명칭aisi-sae	7490	ams
309S	이 강종의 고유 명칭aisi-sae		
A1012	astm	유럽	1
A213	astm	X6CrNi23-13	이 강종의 고유 명칭din-en
A240	astm		
A249	astm	국제	1
A276	astm	X6CrNi23-14	iso
A312	astm		
A314	astm	일본	1
A358	astm	SUS 309S	jis
A409	astm		
A473	astm	중국	1
A478	astm	0Cr23Ni13	gb
A479	astm		
A511	astm		
A554	astm		
A580	astm		
A813	astm		
A814	astm		
A924	astm		
A943	astm		

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

1.4950 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.4950	2026. 9. 4.