

재료 번호 1.5622 · 클래스 1.5

# 1.5622

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 6개 지역의 규격 명칭 17건.

|                                     |                             |                    |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 밀도<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 다른 규격 명칭<br><b>17</b> 6개 지역 | 특성값<br><b>7</b> 수록 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|

## 화학 성분


질량 비율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 97.6 %    ● Ni — 1.5 %    ● Mn — 0.4 %    ● Si — 0.2 %    ● 미량 원소 및 불순물 · 0.3%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

## 예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Cr, Mo.

## 물리적 성질

1개 값

| 항목 | 값    | 단위                |
|----|------|-------------------|
| 밀도 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

규격별 명칭

명칭 17건 · 이 중 3건은 동일로 확인

|                     |          |                   |        |
|---------------------|----------|-------------------|--------|
| 미국7                 |          | 스페인3              |        |
| K 21703             | uns      | 15Ni6             | une    |
| K 22103 이 강종의 고유 명칭 | uns      | F.2641            | une    |
| K13050              | uns      | F.2641 -15 Ni 6   | une    |
| K21703              | uns      | 유럽2               |        |
| K22103 이 강종의 고유 명칭  | uns      |                   |        |
| A350-LF5            | aisi-sae | 1.5622            | din-en |
| ASTM A350LF5        | aisi-sae | 14Ni6 이 강종의 고유 명칭 | din-en |
| 프랑스3                |          | 이탈리아1             |        |
| 15N6                | afnor    | 14Ni6             | uni    |
| 15Ni6               | afnor    | 세르비아1             |        |
| 16N6                | afnor    |                   |        |
|                     |          | C:5120            | srps   |

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

1.5622 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

|           |          |        |              |
|-----------|----------|--------|--------------|
| 온라인 데이터시트 | 재질 검색    | 재료 번호  | 발행           |
| 소재 페이지 보기 | 전체 재질 검색 | 1.5622 | 2026. 8. 23. |