


1.6751

밀도	다른 규격 명칭	특성값
7.85 g/cm³	3 2개 지역	12 수록

질량 비율(%)

Response	Percentage
Yes, it is justified	75%
No, it is not justified	25%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



성분으로부터 계산 · °C

예측 AE3 789 °C	예측 AE1 711 °C	예측 ACM 479 °C	예측 BS 520 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 3건 · 이 중 3건은 동일로 확인

미국		2	유럽		1
K12765	이 강종의 고유 명칭	uns	22NiMoCr3-7	이 강종의 고유 명칭	din-en
K12766	이 강종의 고유 명칭	uns			

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

1.6751 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.6751	2026. 9. 12.