

재료 번호 1.7321 · 클래스 1.7

1.7321

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 4개 지역의 규격 명칭 9건.

|                                     |                            |                    |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 밀도<br><b>7.76</b> g/cm <sup>3</sup> | 다른 규격 명칭<br><b>9</b> 4개 지역 | 특성값<br><b>8</b> 수록 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|

## 화학 성분


질량 비율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 97.6 % ● Mn — 0.9 % ● Mo — 0.5 % ● Cr — 0.4 % ● 미량 원소 및 불순물 · 0.7%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

## 예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni.

## 기계적 성질

4개 상태, 4개 값

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY | HB  |
| Treated to improve shearability | 255 |

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| SOFT ANNEALED                                            | HB      |
| Soft annealed                                            | 207     |
| TREATED TO HARDNESS RANGE                                | HB      |
| Treated to hardness range                                | 156–207 |
| TREATED TO FERRITE-PEARLITE STRUCTURE AND HARDNESS RANGE | HB      |
| Treated to ferrite-pearlite structure and hardness range | 140–187 |

물리적 성질

1개 값

| 항목 | 값    | 단위                |
|----|------|-------------------|
| 밀도 | 7.76 | g/cm <sup>3</sup> |

열처리

8개 공정

| 공정                                                    | 온도     | 냉각 매체 |
|-------------------------------------------------------|--------|-------|
| 풀림                                                    | 온도 미기재 | —     |
| 구상화 풀림                                                | 온도 미기재 | —     |
| source joins the operations with + / procedural order |        |       |
| 구상화 풀림                                                | 온도 미기재 | —     |
| 구상화 풀림                                                | 온도 미기재 | —     |
| 구상화 풀림                                                | 온도 미기재 | —     |
| 연화풀림                                                  | 온도 미기재 | —     |
| 연화풀림                                                  | 온도 미기재 | —     |
| 조질                                                    | 온도 미기재 | —     |
| 연화풀림                                                  | 온도 미기재 | —     |

규격별 명칭

명칭 9건 · 이 중 7건은 동일로 확인

|                    |          |                     |        |
|--------------------|----------|---------------------|--------|
| 미국                 | 6        | 유럽                  | 1      |
| G41180 이 강종의 고유 명칭 | uns      | 20MoCr4 이 강종의 고유 명칭 | din-en |
| H41180 이 강종의 고유 명칭 | uns      |                     |        |
| 4118 이 강종의 고유 명칭   | aisi-sae | 스페인                 | 1      |
| 4118H 이 강종의 고유 명칭  | aisi-sae | 20MoCr5             | une    |
| 4118RH 이 강종의 고유 명칭 | aisi-sae |                     |        |
| EX4 이 강종의 고유 명칭    | aisi-sae | 세르비아                | 1      |
|                    |          | C7420               | srps   |

**사용 시 유의 사항.** 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

### 1.7321 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

|           |          |        |              |
|-----------|----------|--------|--------------|
| 온라인 데이터시트 | 재질 검색    | 재료 번호  | 발행           |
| 소재 페이지 보기 | 전체 재질 검색 | 1.7321 | 2026. 8. 28. |