

재료 번호 1.7361 · 클래스 1.7

1.7361


화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 8개 지역의 규격 명칭 12건.

|                                     |                             |                    |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 밀도<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 다른 규격 명칭<br><b>12</b> 8개 지역 | 특성값<br><b>9</b> 수록 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|

## 화학 성분


질량 비율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 94.6 % ● Cr — 3.1 % ● Ni — 0.6 % ● Mn — 0.6 % ● 미량 원소 및 불순물 · 1.2%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

## 예측 변태 온도

성분으로부터 계산 · °C

|                         |                         |                         |                        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 예측 AE3<br><b>784</b> °C | 예측 AE1<br><b>790</b> °C | 예측 ACM<br><b>622</b> °C | 예측 BS<br><b>451</b> °C |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|

기계적 성질

1개 상태, 6개 값

| QUENCHED AND TEMPERED | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% |
|-----------------------|-------------------------|--------|
| ≤ 160                 | 900                     | 12     |
| 160 – 330             | 850                     | 13     |
| 330 – 660             | 700                     | 15     |

물리적 성질

1개 값

| 항목 | 값    | 단위                |
|----|------|-------------------|
| 밀도 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

규격별 명칭

명칭 12건 · 이 중 1건은 동일로 확인

|          |        |          |     |
|----------|--------|----------|-----|
| 영국       | 4      | 스페인      | 1   |
| 40B      | bs     | F.124.A  | une |
| 722M24   | bs     |          |     |
| EN40B    | bs     | 이탈리아     | 1   |
| HCM5     | bs     | 32CrMo12 | uni |
| 유럽       | 2      | 스웨덴      | 1   |
| 1.7361   | din-en | 2240     | ss  |
| 32CrMo12 | din-en |          |     |
|          |        | 체코       | 1   |
| 프랑스      | 1      | 15432SM  | csn |
| 30CD12   | afnor  |          |     |
|          |        | 폴란드      | 1   |
|          |        | 25H3M    | pn  |

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

1.7361 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

|           |          |        |              |
|-----------|----------|--------|--------------|
| 온라인 데이터시트 | 재질 검색    | 재료 번호  | 발행           |
| 소재 페이지 보기 | 전체 재질 검색 | 1.7361 | 2026. 9. 11. |