

재료 번호 2.4060 · 클래스 2.4

2.4060


화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 4개 지역의 규격 명칭 17건.

밀도 8.89 g/cm ³	다른 규격 명칭 17 4개 지역	특성값 10 수록
-------------------------------------	-----------------------------	---------------------

화학 성분

질량 비율(%)

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni, Cr, Mo.

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	8.89	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 17건 · 이 중 1건은 동일로 확인

미국	13	미국 / 항공우주	2
N02200	uns	5533	ams
N02201	uns	5553	ams
B 160	astm	유럽	1
B 161	astm		
B 162	astm		
B 163	astm		
B 366	astm	영국	1
B 546	astm		
B 725	astm	HR10	bs
B 730	astm		
B 751	astm		
B 829	astm		
B775	astm		

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

2.4060 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	2.4060	2026. 9. 2.