

재료 번호 EN-JL1030

# EN-JL1030

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 22개 지역의 규격 명칭 37건.

|                                     |                              |                    |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 밀도<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 다른 규격 명칭<br><b>37</b> 22개 지역 | 특성값<br><b>2</b> 수록 |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|

## 화학 성분

질량 비율(%)

이 재료 번호에 대한 출처가 확인된 화학 성분 자료가 없습니다.

## 예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기 위해 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

## 물리적 성질

2개 값

| 항목 | 값    | 단위                |
|----|------|-------------------|
| 밀도 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |
| nu | 0.26 |                   |

## 규격별 명칭

명칭 37건 · 이 중 3건은 동일로 확인

|                                 |          |         |       |
|---------------------------------|----------|---------|-------|
| 미국                              | 5        | 프랑스     | 3     |
| F12101 <span>이 강종의 고유 명칭</span> | uns      | FGL200  | afnor |
| A48-30B                         | aisi-sae | Ft 20 D | afnor |
| Class30B                        | aisi-sae | Ft20    | afnor |
| No 30 B                         | aisi-sae |         |       |
| No.30                           | aisi-sae | 스웨덴     | 3     |
|                                 |          | 0120    | SS    |
| 영국                              | 3        | 0120-00 | SS    |
| 200                             | bs       | O120    | SS    |
| 220                             | bs       |         |       |
| Grade 220                       | bs       |         |       |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 유럽                     | 2      |
| EN-GJL-200 이 강종의 고유 명칭 | din-en |
| GG-20 이 강종의 고유 명칭      | din-en |
| 일본                     | 2      |
| FC20                   | jis    |
| FC200                  | jis    |
| 러시아 / CIS              | 2      |
| SCH20                  | gost   |
| C420                   | gost   |
| 폴란드                    | 2      |
| Z120                   | pn     |
| ZI200                  | pn     |
| 오스트리아                  | 2      |
| GG20                   | onorm  |
| GG200                  | onorm  |
| 스페인                    | 1      |
| FG20                   | une    |
| 국제                     | 1      |
| 200                    | iso    |
| 중국                     | 1      |
| HT200                  | gb     |

|                |        |
|----------------|--------|
| 이탈리아           | 1      |
| G20            | uni    |
| 체코             | 1      |
| 422420         | csn    |
| 라틴 아메리카        | 1      |
| FG200          | copant |
| 헝가리            | 1      |
| OV20           | msz    |
| 루마니아           | 1      |
| FC200          | stas   |
| 오스트레일리아 / 뉴질랜드 | 1      |
| T220           | as-nzs |
| 불가리아           | 1      |
| Vch20          | bds    |
| 벨기에            | 1      |
| FGG20          | nbn    |
| 네덜란드           | 1      |
| GG20           | nen    |
| 대만             | 1      |
| FC200          | cns    |

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

EN-JL1030 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트  
소재 페이지 보기

재질 검색  
전체 재질 검색

재료 번호  
EN-JL1030

발행  
2026. 9. 1.