

재료 번호 1.7006 · 클래스 1.7

45 C 2

재료 번호 1.7006

46Cr2(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 5개 지역의 규격 명칭 13건.

밀도 7.85 g/cm³	다른 규격 명칭 13 5개 지역	특성값 7 수록
-------------------------	-----------------------------	--------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 97.9 % ● Mn — 0.7 % ● Cr — 0.5 % ● C — 0.5 % ● 미량 원소 및 불순물 · 0.5%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni, Mo.

기계적 성질

3개 상태, 5개 값

QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS	A % · Lo = 5,65 $\sqrt{\text{So}}$
≤ 16	12
16 – 40	14
40 – 100	15
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	HB
Treated to improve shearability	255
SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	223

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 13건 · 이 중 7건은 동일로 확인

미국	7	프랑스	3
G50460 이 강종의 고유 명칭	uns	42C2	afnor
G51500	uns	45 C 2	afnor
H51500 이 강종의 고유 명칭	uns	46Cr2	afnor
5045 이 강종의 고유 명칭	aisi-sae	유럽	1
5046 이 강종의 고유 명칭	aisi-sae		
5150 이 강종의 고유 명칭	aisi-sae	46Cr2 이 강종의 고유 명칭	din-en
5150H 이 강종의 고유 명칭	aisi-sae		
		라틴 아메리카	1
		5150	copant
		세르비아	1
		C.4133	srps

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

45 C 2 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기