

재료 번호 1.4002 · 클래스 1.4

51405

재료 번호 1.4002

X6CrAl13(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 12개 지역의 규격 명칭 28건.

밀도 7.7 g/cm ³	다른 규격 명칭 28 12개 지역	특성값 8 수록
------------------------------------	------------------------------	--------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 84.7 % ● Cr — 13 % ● Si — 1 % ● Mn — 1 % ● 미량 원소 및 불순물 · 0.3%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni, Mo.

기계적 성질

1개 상태, 6개 값

상태 · 치수	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB	HRB	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	410	175	20	–	–	–
Hot-rolled	–	–	–	183	88	200

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.7	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 28건 · 이 중 3건은 동일로 확인

미국	12	스페인	2
S40500 이 강종의 고유 명칭	uns	F.3111	une
405 이 강종의 고유 명칭	aisi-sae	F.3111-X6CrAl13	une
51405	aisi-sae		
S40500	aisi-sae	유럽	1
A1012	astm	X6CrAl13 이 강종의 고유 명칭	din-en
A240	astm		
A268	astm	영국	1
A276	astm	405S17	bs
A473	astm		
A479	astm	중국	1
A511	astm	0Cr13Al	gb
A580	astm		
프랑스	3	이탈리아	1
Z6CA13	afnor	X6CrAl13	uni
Z6CrAl13	afnor	스웨덴	1
Z8CA12	afnor	2302	ss
일본	3	체코	1
SUS 405TB	jis	17125	csn
SUS 405TP	jis		
SUS405	jis	폴란드	1
		0H13J	pn
		구 유고슬라비아	1
		C.49702	jus

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

51405 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.4002	2026. 9. 11.