

재료 번호 2.4654 · 클래스 2.4

685

재료 번호 2.4654

NiCr19Co14Mo4Ti(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 5개 지역의 규격 명칭 17건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 17 5개 지역	특성값 16 수록
-------------------------------------	-----------------------------	---------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 57.8 % ● Cr — 19.5 % ● Co — 13.5 % ● Mo — 4.3 % ● 미량 원소 및 불순물 · 4.9%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni.

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 17건 · 이 중 4건은 동일로 확인

미국 / 항공우주		7	중국		3
5544	ams		GH4738		gb
5704	ams		GH684		gb
5706	ams		GH738		gb
5707	ams		유럽		2
5708	ams				
5709	ams		NiCr19Co14Mo4Ti	이 강종의 고유 명칭	din-en
5828	ams		NiCr20Co13Mo4Ti3Al	이 강종의 고유 명칭	din-en
미국		3	국제		2
N07001	이 강종의 고유 명칭	uns	NiCr20Co13Mo4Ti3Al		iso
685	이 강종의 고유 명칭	aisi-sae	NW7001		iso
B 637		astm			

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

685 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	2.4654	2026. 9. 6.