

재료 번호 1.7108 · 클래스 1.7

# 9261

재료 번호 1.7108

60SiCr7(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 11개 지역의 규격 명칭 20건.

|                         |                              |                    |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 밀도<br><b>7.43</b> g/cm³ | 다른 규격 명칭<br><b>20</b> 11개 지역 | 특성값<br><b>7</b> 수록 |
|-------------------------|------------------------------|--------------------|

## 화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 96.4 % ● Si — 1.8 % ● Mn — 0.9 % ● C — 0.6 % ● 미량 원소 및 불순물 · 0.4%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

## 예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni, Mo.

기계적 성질

3개 상태, 3개 값

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY                     | HB  |
| Treated to improve shearability                     | 280 |
| SOFT ANNEALED                                       | HB  |
| Soft annealed                                       | 248 |
| ANNEALED TO ACHIEVE SPHEROIDIZATION OF THE CARBIDES | HB  |
| Annealed to achieve spheroidization of the carbides | 230 |

물리적 성질

1개 값

| 항목 | 값    | 단위                |
|----|------|-------------------|
| 밀도 | 7.43 | g/cm <sup>3</sup> |

규격별 명칭

명칭 20건 · 이 중 7건은 동일로 확인

|                     |          |         |       |
|---------------------|----------|---------|-------|
| 미국                  | 6        | 폴란드     | 2     |
| G92600 이 강종의 고유 명칭  | uns      | 60S2    | pn    |
| G92620 이 강종의 고유 명칭  | uns      | 60S2A   | pn    |
| 9260 이 강종의 고유 명칭    | aisi-sae | 프랑스     | 1     |
| 9261 이 강종의 고유 명칭    | aisi-sae | 61SC7   | afnor |
| 9262 이 강종의 고유 명칭    | aisi-sae | 국제      | 1     |
| G92620              | aisi-sae | 59Si7   | iso   |
| 유럽                  | 2        | 일본      | 1     |
| 60SiCr7 이 강종의 고유 명칭 | din-en   | SUP7    | jis   |
| 61SiCr7 이 강종의 고유 명칭 | din-en   | 이탈리아    | 1     |
| 영국                  | 2        | 60SiCr8 | uni   |
| 250A58              | bs       | 세르비아    | 1     |
| 250A61              | bs       | C:2430  | srps  |
| 러시아 / CIS           | 2        | 불가리아    | 1     |
| 60S2G               | gost     | 60S2G   | bds   |
| 60C2Г               | gost     |         |       |

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

### 9261 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

|           |          |        |             |
|-----------|----------|--------|-------------|
| 온라인 데이터시트 | 재질 검색    | 재료 번호  | 발행          |
| 소재 페이지 보기 | 전체 재질 검색 | 1.7108 | 2026. 9. 8. |