

재료 번호 1.4539 · 클래스 1.4

N08904

재료 번호 1.4539

X1NiCrMoCu25-20-5(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 9개 지역의 규격 명칭 23건.

밀도 8 g/cm³	다른 규격 명칭 23 9개 지역	특성값 11 수록
----------------------	-----------------------------	---------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 46 % ● Ni — 25 % ● Cr — 20 % ● Mo — 4.5 % ● 미량 원소 및 불순물 · 4.5%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 성분은 공개된 모델의 검증된 범위(저합금 성분 범위)를 벗어나므로, 여기서는 변태 온도를 예측하지 않습니다.

기계적 성질

2개 상태, 2개 값

SOFT ANNEALED		HB
Soft annealed		230
SOLUTION ANNEALED		HB
Solution annealed		220

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	8	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 23건 · 이 중 1건은 동일로 확인

미국		9	유럽		2
N08904	uns		1.4539		din-en
904L	aisi-sae		X1NiCrMoCu25-20-5	이 강종의 고유 명칭	din-en
N08904	aisi-sae		폴란드		2
N08904	aisi-sae				
UNS N08904	aisi-sae		00H22N24M4TCu		pn
UNS V	aisi-sae		0H22N24M4TCu		pn
UNS V 0890A	aisi-sae		영국		1
UNS8904	aisi-sae				
N 08904	astm		904S13		bs
프랑스		3	스웨덴		1
Z1NCDU25.20	afnor		2562		ss
Z2NCDU25-20	afnor		체코		1
Z6CNT18.10	afnor				
			17342		csn
일본		3	슬로바키아		1
F SUS 317 J5L	jis				
SUS 317 J5L TK	jis		17 342		stn
SUS 317 J5L TP	jis				

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

N08904 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기