

# 5547

S35500(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 2개 지역의 규격 명칭 9건.

|          |      |
|----------|------|
| 다른 규격 명칭 | 특성값  |
| 9 2개 지역  | 0 수록 |

## 화학 성분

질량 분율(%)

이 재료 번호에 대한 출처가 확인된 화학 성분 자료가 없습니다.

## 예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기 위해 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

## 규격별 명칭

명칭 9건 · 이 중 1건은 동일로 확인

| 미국                 | 5    | 미국 / 항공우주 | 4   |
|--------------------|------|-----------|-----|
| S35500 이 강종의 고유 명칭 | uns  | 5547      | ams |
| A484               | astm | 5549      | ams |
| A564 Type 634      | astm | 5743      | ams |
| A579               | astm | 5744      | ams |
| A705               | astm |           |     |

**사용 시 유의 사항.** 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

### 5547 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기