

재료 번호 2.4683 · 클래스 2.4

5772

재료 번호 2.4683

CoCr22NiW(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 5개 지역의 규격 명칭 12건.

|                                     |                             |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 밀도<br><b>8.98</b> g/cm <sup>3</sup> | 다른 규격 명칭<br><b>12</b> 5개 지역 | 특성값<br><b>12</b> 수록 |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 39.7 % ● Cr — 22 % ● Ni — 22 % ● W — 14.5 % ● 미량 원소 및 불순물 · 1.8%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Mo.

물리적 성질

1개 값

| 항목 | 값    | 단위                |
|----|------|-------------------|
| 밀도 | 8.98 | g/cm <sup>3</sup> |

규격별 명칭

명칭 12건 · 이 중 2건은 동일로 확인

|               |      |                |        |
|---------------|------|----------------|--------|
| 러시아 / CIS     | 4    | 중국             | 3      |
| ChN33KVJu     | gost | GB/T14922-2005 | gb     |
| EK102         | gost | GH188          | gb     |
| GOST5632-2014 | gost | HG5188         | gb     |
| VZh145        | gost | 유럽             | 1      |
| 미국 / 항공우주     | 3    | CoCr22NiW      | din-en |
| 5608          | ams  | 이 강종의 고유 명칭    |        |
| 5772          | ams  | 미국             | 1      |
| 5801          | ams  | R30188         | uns    |
|               |      | 이 강종의 고유 명칭    |        |

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

5772 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트  
소재 페이지 보기

재질 검색  
전체 재질 검색

재료 번호  
2.4683

발행  
2026. 9. 5.