

# 5S21

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 1개 지역의 규격 명칭 2건.

다른 규격 명칭

**2** 1개 지역

특성값

**0** 수록

## 화학 성분

질량 비율(%)

이 재료 번호에 대한 출처가 확인된 화학 성분 자료가 없습니다.

## 예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기 위해 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

## 규격별 명칭

명칭 2건 · 이 중 1건은 동일로 확인

|                  |    |
|------------------|----|
| 영국               | 2  |
| 5S21 이 강종의 고유 명칭 | bs |
| S21              | bs |

**사용 시 유의 사항.** 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

## 5S21 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트  
소재 페이지 보기

재질 검색  
전체 재질 검색

재료 번호  
—

발행  
2026. 8. 19.