

9 0.10C

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 5개 지역의 규격 명칭 9건.

다른 규격 명칭	특성값
9 5개 지역	0 수록

화학 성분

질량 비율(%)

이 재료 번호에 대한 출처가 확인된 화학 성분 자료가 없습니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기 위해 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

규격별 명칭

명칭 9건 · 이 중 1건은 동일로 확인

영국	3	프랑스	1
9 0.10C	bs	Z6CNNb18-10	afnor
Nb	bs		
Nb CrNi 18	bs	일본	1
		SUS 347	jis
중국	3		
0Cr18Ni11Nb	gb	러시아 / CIS	1
1Cr18Ni11Nb	gb	08X18H12B 이 강종의 고유 명칭	gost
1Cr19Ni11Nb	gb		

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

9 0.10C 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	—	2026. 8. 30.