

SteelEquivalents.com
1.4933 · S151 · [illegible]

SteelEquivalents.com

소재 데이터시트
2026. 9. 19. 기준

재료 번호 1.4933 · 클래스 1.4

S151

재료 번호 1.4933

S64152(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 3개 지역의 규격 명칭 8건.

밀도	다른 규격 명칭	특성값
7.85 g/cm³	**8** 3개 지역	**11** 수록

화학 성분

질량 분율(%)

이 합금의 정체

Fe
Cr
Ni

● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 82.4 % ● Cr — 11.8 % ● Ni — 2.5 % ● Mo — 1.8 % ● 미량 원소 및 불순물 · 1.6%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.

C
0.08–0.13
Si
≤ 0.35
Mn
0.5–0.9
P
0.03
S
0.025
Cr
11–12.5
Mo
1.5–2
Ni
2–3
V
0.25–0.4
N
0.02–0.04
0.01 %
0.1 %
1 %
10 %
100 %

이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 성분은 공개된 모델의 검증된 범위(저합금 성분 범위)를 벗어나므로, 여기서는 변태 온도를 예측하지 않습니다.

Steel Equivalents · steelequivalents.com
무보증 · [illegible]사 증명서[illegible] [illegible]신하지 않습[illegible]
2[illegible] 중 1쪽

SteelEquivalents.com

1.4933 · S151 · [illegible]

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm^3

규격별 명칭

명칭 8건 · 이 중 2건은 동일로 확인

영국

5

S151	bs
S159	bs
S159A	bs
S159D	bs
S191	bs

미국

2

S64152 이 강종의 고유 명칭	uns
XM-32 이 강종의 고유 명칭	aisi-sae

미국 / 항공우주

1

5719	ams

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

S151 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.4933	2026. 9. 19.

Steel Equivalents · steelequivalents.com

무보증 · 검사 증명서를 대신하지 않습니다

2쪽 중 2쪽