

재료 번호 1.0437 · 클래스 1.0

TypeC

재료 번호 1.0437

P310NB(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 8개 지역의 규격 명칭 21건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 21 8개 지역	특성값 10 수록
-------------------------------------	-----------------------------	---------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 98.5 % ● Mn — 0.7 % ● Si — 0.5 % ● C — 0.2 % ● 미량 원소 및 불순물 · 0.1%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Mn, Ni, Cr, Mo.

기계적 성질

1개 상태, 2개 값

NORMALIZED	A % · Lo = 5,65 √ So
≤ 3	21
3 – 5	28

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

열처리

1개 공정

공정	온도	냉각 매체
source joins the operations with 或 (or)		
불림	온도 미기재	—
불림	온도 미기재	—

규격별 명칭

명칭 21건 · 이 중 8건은 동일로 확인

미국	7	프랑스	2
K01701 이 강종의 고유 명칭	uns	A42FP1	afnor
K02100 이 강종의 고유 명칭	uns	BS3	afnor
K02104 이 강종의 고유 명칭	uns		
K02402 이 강종의 고유 명칭	uns	이탈리아	2
K03006 이 강종의 고유 명칭	uns	Fe410-2KG	uni
K03009 이 강종의 고유 명칭	uns	FeE31KR	uni
Gr.60	aisi-sae		
		스페인	1
유럽	5	AE345KR	une
1.0437	din-en		
17Mn4	din-en	일본	1
ASt41	din-en	SG325	jis
P310NB 이 강종의 고유 명칭	din-en		
TTSt 41 이 강종의 고유 명칭	din-en	체코	1
		11419	csn
영국	2		
224-400	bs		
TypeC	bs		

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

TypeC 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

온라인 데이터시트

[소재 페이지 보기](#)

재질 검색

전체 재질 검색

재료 번호

1.0437

발행

2026. 8. 22.