

재료 번호 1.4848 · 클래스 1.4

422 952

재료 번호 1.4848

GX40CrNiSi25-20(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 10개 지역의 규격 명칭 20건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 20 10개 지역	특성값 9 수록
-------------------------------------	------------------------------	--------------------

화학 성분


질량 비율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 49.3 % ● Cr — 25.5 % ● Ni — 20.5 % ● Mn — 2 % ● 미량 원소 및 불순물 · 2.7%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 성분은 공개된 모델의 검증된 범위(저합금 성분 범위)를 벗어나므로, 여기서는 변태 온도를 예측하지 않습니다.

기계적 성질

1개 상태, 4개 값

QUENCHING 1100°C	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
to 100	491	245	25	28

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 20건 · 이 중 4건은 동일로 확인

미국	7	러시아 / CIS	2
J94203	이 강종의 고유 명칭 uns	20KH25N19S2L	gost
J94204	이 강종의 고유 명칭 uns	20X25H19C2Л	gost
J94224	이 강종의 고유 명칭 uns		
HK	aisi-sae	유럽	1
J94203	aisi-sae	GX40CrNiSi25-20	이 강종의 고유 명칭 din-en
J94204	aisi-sae		
J94224	aisi-sae	프랑스	1
		Z40CN25-20M	afnor
일본	3	스페인	1
SCH 21	jis		
SCH 22X	jis	F.8452	une
SCH22	jis		
영국	2	이탈리아	1
		GX40CrNi26-20	uni
310 C 45	bs		
310C40	bs	체코	1
		422 952	csn
		폴란드	1
		LH25N19S2	pn

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

422 952 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.4848	2026. 9. 15.