

C125W2

C120U(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 8개 지역의 규격 명칭 11건.

다른 규격 명칭 11 8개 지역	특성값 7 수록
-----------------------------	--------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 97.7 % ● C — 1.2 % ● Cr — 0.3 % ● Si — 0.3 % ● 미량 원소 및 불순물 · 0.6%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기 위해 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni, Mo.

열처리

3개 공정

공정	온도	냉각 매체
담금질	온도 미기재	—

공정	온도	냉각 매체
담금질	760-780 °C	수냉
풀림	온도 미기재	—

규격별 명칭

명칭 11건 · 이 중 1건은 동일로 확인

유럽	2	프랑스	1
C120U	din-en	C120U	afnor
C125W2	din-en		
		일본	1
영국	2	SK120	jis
BW1C	bs		
C120U	bs	중국	1
		T12 이 강종의 고유 명칭	gb
국제	2		
C120U	iso	러시아 / CIS	1
TC120	iso	Y12-1	gost
		대한민국	1
		STC2	ks

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

C125W2 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	—	2026. 8. 20.