

재료 번호 1.1140 · 클래스 1.1

C15R

재료 번호 1.1140

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 7개 지역의 규격 명칭 10건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 10 개 지역	특성값 6 수록
-------------------------------------	----------------------------	--------------------


화학 성분

질량 분율(%)

이 합금의 정체



로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni, Cr, Mo.

기계적 성질

4개 상태, 13개 값

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %
5 – 10	500–800	7
10 – 16	480–780	8

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %
16 – 40	430–730	9
40 – 63	380–670	10
63 – 100	340–600	11
SOFT ANNEALED		HB
Soft annealed		143
NORMALIZED		HB
Normalized		95–150
AS ROLLED AND TURNED		HB
As rolled and turned		98–178

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 10건 · 이 중 4건은 동일로 확인

유럽	3	스페인	1
C15R 이 강종의 고유 명칭	din-en	C16k-1	une
Ck15	din-en	국제	1
Cm 15 이 강종의 고유 명칭	din-en	C15M2	iso
미국	2	이탈리아	1
G10150 이 강종의 고유 명칭	uns	C15	uni
1015 이 강종의 고유 명칭	aisi-sae	스웨덴	1
프랑스	1	1370	ss
XC12	afnor		

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

C15R 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

온라인 데이터시트

소재 페이지 보기

재질 검색

전체 재질 검색

재료 번호

1.1140

발행

2026. 9. 9.