

재료 번호 1.1248 · 클래스 1.1

C75S

재료 번호 1.1248

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 11개 지역의 규격 명칭 21건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 21 11개 지역	특성값 9 수록
-------------------------------------	------------------------------	--------------------

화학 성분


질량 비율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 97.3 % ■ C — 0.8 % ■ Mn — 0.8 % ■ Cr — 0.4 % ■ 미량 원소 및 불순물 · 0.8%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 성분은 공개된 모델의 검증된 범위(저합금 성분 범위)를 벗어나므로, 여기서는 변태 온도를 예측하지 않습니다.

기계적 성질

6개 상태, 7개 값

SOFT ANNEALED	RM N/mm ²	A80 %
0.3 – 3	640	15
COLD ROLLED	RM N/mm ²	
0.3 – 3		1170
QUENCHED AND TEMPERED	RM N/mm ²	
0.3 – 3		1200–1900
SOFT ANNEALED	HV	
Soft annealed		200
COLD ROLLED	HV	
Cold rolled		320
QUENCHED AND TEMPERED	HV	
Quenched and tempered		370–580

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 21건 · 이 중 10건은 동일로 확인

미국	9	프랑스	2
G10700	이 강종의 고유 명칭	C75RR	afnor
G10740	이 강종의 고유 명칭	XC 75	afnor
G10750	이 강종의 고유 명칭		
G10780	이 강종의 고유 명칭	영국	1
1070	이 강종의 고유 명칭	CS80	bs
1074	이 강종의 고유 명칭		
1075	이 강종의 고유 명칭	일본	1
1078	이 강종의 고유 명칭	S 75 CM	jis
1080			
유럽	2	러시아 / CIS	1
C75S	이 강종의 고유 명칭	75	gost
Ck 75	이 강종의 고유 명칭	체코	1
		12081	csn

브라질	1	폴란드	1
1074	abnt	75	pn
슬로바키아	1	루마니아	1
12081	stn	OLC 75A	stas

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

C75S 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.1248	2026. 9. 6.