

재료 번호 1.0614 · 클래스 1.0

C76D

재료 번호 1.0614

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 5개 지역의 규격 명칭 8건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 8 5개 지역	특성값 17 수록
-------------------------------------	----------------------------	---------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 97.7 % ● C — 0.8 % ● Mn — 0.7 % ● Cu — 0.3 % ● 미량 원소 및 불순물 · 0.7%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 성분은 공개된 모델의 검증된 범위(저합금 성분 범위)를 벗어나므로, 여기서는 변태 온도를 예측하지 않습니다.

기계적 성질

2개 상태, 6개 값

상태 · 치수				HB
(without heat treatment) , Rolled stock GOST 14959-79				285
(heat treatment) , Rolled stock GOST 14959-79				241
상태 · 치수	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Rolled stock, GOST 14959-79	1080	885	9	30

물리적 성질

7개 값

상태 · 치수		E GPa
20		191
항목		값 단위
밀도		7.85 g/cm ³
변태점 Ac1		720 °C
변태점 Ac3		735 °C
변태점 Ar1		700 °C

가공 특성

항목	값 단위
용접성	is not used.
백점 민감성	weakly predisposed
뜨임 취성	not predisposed

규격별 명칭

명칭 8건 · 이 중 5건은 동일로 확인

미국		4	중국	1
G10740	이 강종의 고유 명칭	uns	75	gb
G10750	이 강종의 고유 명칭	uns		
1074	이 강종의 고유 명칭	aisi-sae	러시아 / CIS	1
1075	이 강종의 고유 명칭	aisi-sae	75	gost
유럽		1	불가리아	1
C76D	이 강종의 고유 명칭	din-en	75	bds

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

C76D 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.0614	2026. 9. 4.