

재료 번호 EN-JM1160

# EN-GJMB-550-4

재료 번호 EN-JM1160

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 9개 지역의 규격 명칭 11건.

|                                     |                             |                    |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 밀도<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 다른 규격 명칭<br><b>11</b> 9개 지역 | 특성값<br><b>1</b> 수록 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|

## 화학 성분

질량 비율(%)

이 재료 번호에 대한 출처가 확인된 화학 성분 자료가 없습니다.

## 예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기 위해 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

## 기계적 성질

1개 상태, 3개 값

| 상태 · 치수               | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | HB      |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| Casting, GOST 1215-79 | 539                     | 3-4     | —       |
| GOST 1215-79          | —                       | —       | 192-241 |

## 물리적 성질

1개 값

| 항목 | 값    | 단위                |
|----|------|-------------------|
| 밀도 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

규격별 명칭

명칭 11건 · 이 중 2건은 동일로 확인

|                           |          |          |       |
|---------------------------|----------|----------|-------|
| 유럽                        | 2        | 프랑스      | 1     |
| EN-GJMB-550-4 이 강종의 고유 명칭 | din-en   | MN550-4  | afnor |
| GTS-55-04 이 강종의 고유 명칭     | din-en   |          |       |
| 러시아 / CIS                 | 2        | 일본       | 1     |
| KCH55-4                   | gost     | FCMP540  | jis   |
| K455-4                    | gost     | 이탈리아     | 1     |
| 미국                        | 1        | P55-04   | uni   |
| 6004                      | aisi-sae | 체코       | 1     |
| 영국                        | 1        | 422555   | csn   |
| P55-04                    | bs       | 폴란드      | 1     |
|                           |          | Zcp55004 | pn    |

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

EN-GJMB-550-4 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

|           |          |           |              |
|-----------|----------|-----------|--------------|
| 온라인 데이터시트 | 재질 검색    | 재료 번호     | 발행           |
| 소재 페이지 보기 | 전체 재질 검색 | EN-JM1160 | 2026. 8. 21. |