

재료 번호 EN-JS1082

EN-GJS-500-7U

재료 번호 EN-JS1082

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 21개 지역의 규격 명칭 29건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 29 21개 지역	특성값 1 수록
-------------------------------------	------------------------------	--------------------

화학 성분

질량 비율(%)

이 재료 번호에 대한 출처가 확인된 화학 성분 자료가 없습니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

기계적 성질

1개 상태, 4개 값

상태 · 치수	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	500	320	7	—
GOST 7293-85	—	—	—	153–245

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 29건 · 이 중 2건은 동일로 확인

미국	3	국제	1
65-45-12	aisi-sae	500-7	iso
70-50-05	aisi-sae		
80-55-06	aisi-sae	일본	1
		FCD500	jis
유럽	2	중국	1
EN-GJS-500-7U 이 강종의 고유 명칭	din-en	QT500-7	gb
GGG-50 이 강종의 고유 명칭	din-en		
영국	2	스웨덴	1
500/7	bs	07 27-02	ss
SNG 500	bs		
러시아 / CIS	2	체코	1
VCH50	gost	422305	csn
B450	gost		
이탈리아	2	라틴 아메리카	1
GS 500	uni	FMNP55005	copant
GS500-7	uni	헝가리	1
		GoV50	msz
폴란드	2	오스트레일리아 / 뉴질랜드	1
ZS5002	pn	500-7	as-nzs
Zs5007	pn		
오스트리아	2	불가리아	1
GGG500	onorm	500-2	bds
SG50	onorm		
프랑스	1	벨기에	1
FGS 500-7	afnor	FNG50-7	nbn
		네덜란드	1
스페인	1	GN50	nen
FGE 50-7	une	핀란드	1
		GRP500	sfs

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

EN-GJS-500-7U 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.