

재료 번호 EN-JS1060

EN-GJS-600-3

재료 번호 EN-JS1060

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 21개 지역의 규격 명칭 32건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 32 21개 지역	특성값 1 수록
-------------------------------------	------------------------------	--------------------

화학 성분

질량 비율(%)

이 재료 번호에 대한 출처가 확인된 화학 성분 자료가 없습니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기 위해 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

기계적 성질

1개 상태, 4개 값

상태 · 치수	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	600	370	3	—
GOST 7293-85	—	—	—	192–277

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 32건 · 이 중 3건은 동일로 확인

유럽	3	스페인	1
EN-GJS-600-3 이 강종의 고유 명칭	din-en	FGE60-2	une
GGG-60 이 강종의 고유 명칭	din-en		
Grade 600/3 이 강종의 고유 명칭	din-en	국제	1
		600-3	iso
영국	3	중국	1
600/3	bs	QT600-3	gb
600/7	bs		
SNG 600	bs	스웨덴	1
미국	2	07 32-03	ss
80-55-06	aisi-sae	체코	1
80-60-03	aisi-sae	422306	csn
프랑스	2	라틴 아메리카	1
FGS 600-3	afnor	FMNP65003	copant
FGS600-2	afnor		
일본	2	헝가리	1
FCD60	jis	GoV60	msz
FCD600	jis		
러시아 / CIS	2	오스트레일리아 / 뉴질랜드	1
VCH60	gost	600-3	as-nzs
B460	gost	불가리아	1
		600-2	bds
이탈리아	2	벨기에	1
GS600-2	uni	FNG60-2	nbn
GS600-3	uni		
폴란드	2	네덜란드	1
Zs60003	pn	GN60	nen
ZS6002	pn		
오스트리아	2	핀란드	1
GGG600	onorm	GRP600	sfs
SG60	onorm		

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

EN-GJS-600-3 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.