

재료 번호 EN-JS1103

EN-GJS-700-2C

재료 번호 EN-JS1103

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 22개 지역의 규격 명칭 29건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 29 22개 지역	특성값 1 수록
-------------------------------------	------------------------------	--------------------

화학 성분

질량 비율(%)

이 재료 번호에 대한 출처가 확인된 화학 성분 자료가 없습니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기 위해 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 29건 · 이 중 2건은 동일로 확인

유럽	2	중국	2
EN-GJS-700-2C 이 강종의 고유 명칭	din-en	QT700-18	gb
GGG-70 이 강종의 고유 명칭	din-en	QT700-2	gb
영국	2	러시아 / CIS	2
700/2	bs	VCH70	gost
SNG 700	bs	B470	gost
스페인	2	폴란드	2
FGE70-2	une	Zs70002	pn
FGS 70-2	une	ZS7002	pn

오스트리아	2
GGG700	onorm
SG70	onorm
미국	1
100-70-03	aisi-sae
프랑스	1
FGS 700-2	afnor
국제	1
700-2	iso
일본	1
FCD700	jis
이탈리아	1
GS 700-2	uni
스웨덴	1
07 37-01	ss
체코	1
422307	csn

라틴 아메리카	1
FMNP70002	copant
헝가리	1
GoV70	msz
오스트레일리아 / 뉴질랜드	1
700-2	as-nzs
루마니아	1
FGN70-3	stas
불가리아	1
700-2	bds
벨기에	1
FNG70-2	nbn
네덜란드	1
GN70	nen
핀란드	1
GRP700	sfs

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

EN-GJS-700-2C 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

[문의 시작하기](#)

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	EN-JS1103	2026. 8. 21.