

재료 번호 NI 8165

# NiCr25Fe30Mo

재료 번호 Ni 8165

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 2개 지역의 규격 명칭 2건.

|                                     |                            |                     |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 밀도<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 다른 규격 명칭<br><b>2</b> 2개 지역 | 특성값<br><b>13</b> 수록 |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|

## 화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 23.9 %    ● Ni — 39.5 %    ● Cr — 25 %    ● Mo — 5.5 %    ● 미량 원소 및 불순물 · 6.1%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 성분은 공개된 모델의 검증된 범위(저합금 성분 범위)를 벗어나므로, 여기서는 변태 온도를 예측하지 않습니다.

물리적 성질

1개 값

| 항목 | 값    | 단위                |
|----|------|-------------------|
| 밀도 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

규격별 명칭

명칭 2건 · 이 중 2건은 동일로 확인

|                          |        |                    |     |
|--------------------------|--------|--------------------|-----|
| 유럽                       | 1      | 미국                 | 1   |
| NiCr25Fe30Mo 이 강종의 고유 명칭 | din-en | W88165 이 강종의 고유 명칭 | uns |

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

NiCr25Fe30Mo 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

|           |          |         |              |
|-----------|----------|---------|--------------|
| 온라인 데이터시트 | 재질 검색    | 재료 번호   | 발행           |
| 소재 페이지 보기 | 전체 재질 검색 | Ni 8165 | 2026. 8. 21. |