

재료 번호 1.0423 · 클래스 1.0

# P265NB

재료 번호 1.0423

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 7개 지역의 규격 명칭 8건.

|                                     |                            |                     |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 밀도<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 다른 규격 명칭<br><b>8</b> 7개 지역 | 특성값<br><b>10</b> 수록 |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|

## 화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 99 % ● Mn — 0.4 % ● Si — 0.3 % ● C — 0.2 % ● 미량 원소 및 불순물 · 0.1%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

## 예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Mn, Ni, Cr, Mo.

기계적 성질

1개 상태, 2개 값

| NORMALIZED | A<br>% · Lo = 5,65 √So |
|------------|------------------------|
| ≤ 3        | 24                     |
| 3 – 5      | 32                     |

물리적 성질

1개 값

| 항목 | 값    | 단위                |
|----|------|-------------------|
| 밀도 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

규격별 명칭

명칭 8건 · 이 중 2건은 동일로 확인

|                    |        |         |       |
|--------------------|--------|---------|-------|
| 유럽                 | 2      | 프랑스     | 1     |
| HII                | din-en | BS2     | afnor |
| P265NB 이 강종의 고유 명칭 | din-en | 스페인     | 1     |
| 미국                 | 1      | AE265KR | une   |
| K02505 이 강종의 고유 명칭 | uns    | 일본      | 1     |
| 영국                 | 1      | SG295   | jis   |
| TypeB              | bs     | 이탈리아    | 1     |
|                    |        | FeE27KR | uni   |

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

**P265NB 관련 문의**

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

온라인 데이터시트  
소재 페이지 보기

재질 검색  
전체 재질 검색

재료 번호  
1.0423

발행  
2026. 8. 21.