

재료 번호 1.3348 · 클래스 1.3

# S 2-9-2

재료 번호 1.3348

HS2-9-2(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 8개 지역의 규격 명칭 13건.

|                                     |                             |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 밀도<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 다른 규격 명칭<br><b>13</b> 8개 지역 | 특성값<br><b>10</b> 수록 |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|

## 화학 성분


질량 비율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 81.4 % ● Mo — 8.7 % ● Cr — 4 % ● V — 2 % ● 미량 원소 및 불순물 — 4%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

## 예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni.

기계적 성질

2개 상태, 2개 값

|               |     |
|---------------|-----|
| 상태 · 치수       | HB  |
| Annealed      | 269 |
| SOFT ANNEALED | HB  |
| Soft annealed | 269 |

물리적 성질

1개 값

|    |      |                   |
|----|------|-------------------|
| 항목 | 값    | 단위                |
| 밀도 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

규격별 명칭

명칭 13건 · 이 중 5건은 동일로 확인

|                     |          |                     |       |
|---------------------|----------|---------------------|-------|
| 유럽                  | 3        | 프랑스                 | 1     |
| 1.3348              | din-en   | Z100DCWV09-04-02-02 | afnor |
| HS2-9-2 이 강종의 고유 명칭 | din-en   |                     |       |
| S 2-9-2 이 강종의 고유 명칭 | din-en   | 일본                  | 1     |
|                     |          | SKH58               | jis   |
| 스페인                 | 3        |                     |       |
| 2-9-2               | une      | 이탈리아                | 1     |
| F.5607              | une      | HS2-9-2             | uni   |
| HS2-9-2             | une      |                     |       |
|                     |          | 스웨덴                 | 1     |
| 미국                  | 2        | 2782                | ss    |
| T11307 이 강종의 고유 명칭  | uns      |                     |       |
| M7 이 강종의 고유 명칭      | aisi-sae | 대한민국                | 1     |
|                     |          | SKH58 이 강종의 고유 명칭   | ks    |

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

S 2-9-2 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

|           |          |        |              |
|-----------|----------|--------|--------------|
| 온라인 데이터시트 | 재질 검색    | 재료 번호  | 발행           |
| 소재 페이지 보기 | 전체 재질 검색 | 1.3348 | 2026. 9. 15. |