

재료 번호 1.0539 · 클래스 1.0

# StE 355 N

재료 번호 1.0539

S355NH(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 2개 지역의 규격 명칭 7건.

|                                     |                            |                     |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 밀도<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 다른 규격 명칭<br><b>7</b> 2개 지역 | 특성값<br><b>15</b> 수록 |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|

## 화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 96.5 % ● Mn — 1.3 % ● Si — 0.5 % ● Ni — 0.5 % ● 미량 원소 및 불순물 · 1.3%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

성분으로부터 계산 · °C

|                  |                  |                  |                 |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 예측 AE3<br>808 °C | 예측 AE1<br>711 °C | 예측 ACM<br>437 °C | 예측 BS<br>546 °C |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|

기계적 성질

1개 상태, 6개 값

| 상태 · 치수 | REH<br>N/mm <sup>2</sup> | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% |
|---------|--------------------------|-------------------------|--------|
| ≤ 16    | 355                      | –                       | –      |
| 16 – 40 | 345                      | –                       | –      |
| 40 – 65 | 335                      | –                       | –      |
| ≤ 65    | –                        | 470–630                 | –      |
| ≤ 65    | –                        | –                       | 22     |
| ≤ 65    | –                        | –                       | 20     |

물리적 성질

1개 값

| 항목 | 값    | 단위                |
|----|------|-------------------|
| 밀도 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

규격별 명칭

명칭 7건 · 이 중 6건은 동일로 확인

|                    |     |                       |        |
|--------------------|-----|-----------------------|--------|
| 미국                 | 5   | 유럽                    | 2      |
| K02305 이 강종의 고유 명칭 | uns | S355NH 이 강종의 고유 명칭    | din-en |
| K02705 이 강종의 고유 명칭 | uns | StE 355 N 이 강종의 고유 명칭 | din-en |
| K02803 이 강종의 고유 명칭 | uns |                       |        |
| K12437             | uns |                       |        |
| K12709 이 강종의 고유 명칭 | uns |                       |        |

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

StE 355 N 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

|           |          |        |              |
|-----------|----------|--------|--------------|
| 온라인 데이터시트 | 재질 검색    | 재료 번호  | 발행           |
| 소재 페이지 보기 | 전체 재질 검색 | 1.0539 | 2026. 9. 14. |