

재료 번호 1.4429 · 클래스 1.4

X2CrNiMoN17-12-3

재료 번호 1.4429

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 11개 지역의 규격 명칭 62건.

밀도 8 g/cm³	다른 규격 명칭 62 11개 지역	특성값 11 수록
---------------	-----------------------	--------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 64 % ● Cr — 17.5 % ● Ni — 12.5 % ● Mo — 2.8 % ● 미량 원소 및 불순물 · 3.3%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 성분은 공개된 모델의 검증된 범위(저합금 성분 범위)를 벗어나므로, 여기서는 변태 온도를 예측하지 않습니다.

기계적 성질

2개 상태, 2개 값

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	250
SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	220

물리적 성질

2개 값

항목	값	단위
밀도	8	g/cm ³

가공 특성

항목	값	단위
용접성	without limitations.	

명칭 62건 · 이 중 5건은 동일로 확인

미국		31	프랑스		5
S31653	이 강종의 고유 명칭	uns	Z2CND17.13		afnor
316L		aisi-sae	Z2CND17.13AZ		afnor
316LN	이 강종의 고유 명칭	aisi-sae	Z3CND17-12-03		afnor
S31653		aisi-sae	Z3CND17-12Az		afnor
A 182 Grade F316LN		astm	Z3CND18-14-08		afnor
A 312 Grade TP316LN		astm			
A 403 Grade WP316LN		astm	유럽		4
A1012		astm	1.4429		din-en
A1022		astm	X2CrNiMoN17-12-3	이 강종의 고유 명칭	din-en
A1049		astm	X2CrNiMoN17-13-3	이 강종의 고유 명칭	din-en
A182		astm	X2CrNiMoN1813		din-en
A193		astm			
A194		astm	일본		4
A213		astm	SCS16		jis
A240		astm	SUS F 316LN		jis
A249		astm	SUS316L		jis
A269		astm	SUS316LN		jis
A276		astm			
A312		astm	스페인		3
A320		astm	F.3533		une
A336		astm	F.3543	이 강종의 고유 명칭	une
A358		astm	X2CrNiMo17132		une
A376		astm			
A403		astm	러시아 / CIS		2
A479		astm	03KH16N15M3		gost
A688		astm	03X16H15M3		gost
A813		astm			
A814		astm	스웨덴		2
A943		astm	2353		ss
A965		astm	2375		ss
A988		astm			
영국		7	체코		2
316 S 63		bs	17360VN		csn
316S11		bs	17381VN		csn
316S13		bs	중국		1
316S31		bs	OCr17Ni13Mo		gb
316S62		bs			
LW22		bs	이탈리아		1
LWCF22		bs	X2CrNiMo17-13		uni

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

X2CrNiMoN17-12-3 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.4429	2026. 8. 21.