

16KhGTA

P 265 GH(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 2개 지역의 규격 명칭 9건.

다른 규격 명칭	특성값
9 2개 지역	0 수록

화학 성분

질량 분율(%)

이 재료 번호에 대한 출처가 확인된 화학 성분 자료가 없습니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

기계적 성질

1개 상태, 2개 값

상태 · 치수	RM N/mm ²	HB
Casting, GOST 7769-82	350	—
GOST 7769-82	—	400–450

규격별 명칭

명칭 9건 · 이 중 1건은 동일로 확인

러시아 / CIS	8	영국	1
16GNM	gost	P 265 GH	bs
16GNMA	gost		
16GS-Sh	gost		
16KhGTA	gost		
16KHSN	gost		
16K 이 강종의 고유 명칭	gost		
CHKH16	gost		
ЭИ274	gost		

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

16KhGTA 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	—	2026. 9. 22.