

# 2X12BHMΦ

20KH12VNMF(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 1개 지역의 규격 명칭 4건.

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 다른 규격 명칭<br><b>4</b> 1개 지역 | 특성값<br><b>13</b> 수록 |
|----------------------------|---------------------|

## 화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 84.5 % ● Cr — 11.5 % ● W — 0.9 % ● Mn — 0.7 % ● 미량 원소 및 불순물 · 2.4%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

## 예측 변태 온도

이 강종의 성분은 공개된 모델의 검증된 범위(저합금 성분 범위)를 벗어나므로, 여기서는 변태 온도를 예측하지 않습니다.

기계적 성질

3개 상태, 12개 값

| 상태 · 치수                                                                |                         |                         |         |        |                          | HB      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|--------------------------|---------|
| 20KH12VNMF ( 20X12BHMΦ )<br>(annealing) , Bar GOST 5949-75             |                         |                         |         |        |                          | 229     |
| 20KH12VNMF ( 20X12BHMΦ )<br>(normalize, tempering) , Bar GOST 18968-73 |                         |                         |         |        |                          | 229~269 |
| 상태 · 치수                                                                | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% | KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> |         |
| Bar, GOST 5949-75                                                      | 740                     | 590                     | 15      | 50     | 590                      |         |
| 상태 · 치수                                                                | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% | KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> |         |
| Bar, GOST 18968-73                                                     | 740                     | 590~755                 | 15      | 50     | 590                      |         |

물리적 성질

3개 값

| 상태 · 치수 | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | E<br>GPa | ALPHA<br>10 <sup>-6</sup> /K | LAMBDA<br>W/(m·K) |
|---------|--------------------------|----------|------------------------------|-------------------|
| 20      | 7.85                     | 212      | —                            | —                 |
| 100     | 7.83                     | 207      | 10.6                         | 25                |
| 200     | 7.8                      | 202      | 10.9                         | 25                |
| 300     | 7.78                     | 196      | 11.2                         | 26                |
| 400     | 7.76                     | 190      | 11.4                         | 26                |
| 500     | 7.73                     | 181      | 11.7                         | 27                |
| 600     | 7.7                      | 167      | 11.9                         | 27                |
| 700     | 7.67                     | —        | 12                           | —                 |
| 800     | —                        | —        | 12.1                         | —                 |
| 항목      |                          |          | 값                            | 단위                |
| 변태점 Ac1 |                          |          | 800                          | °C                |
| 변태점 Ac3 |                          |          | 860                          | °C                |

| 항목  | 값                 | 단위 |
|-----|-------------------|----|
| 용접성 | hard weldability. |    |

규격별 명칭

명칭 4건 · 이 중 1건은 동일로 확인

|                        |      |
|------------------------|------|
| 러시아 / CIS              | 4    |
| 20KH12VNMF 이 강종의 고유 명칭 | gost |
| 20X12BHMΦ              | gost |
| 2X12BHMΦ               | gost |
| ЭП428                  | gost |

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

2X12BHMΦ 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

|           |          |       |              |
|-----------|----------|-------|--------------|
| 온라인 데이터시트 | 재질 검색    | 재료 번호 | 발행           |
| 소재 페이지 보기 | 전체 재질 검색 | —     | 2026. 8. 19. |