

재료 번호 EN-JS1102

ПK70-6.4

재료 번호 EN-JS1102

EN-GJS-700-2U(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 22개 지역의 규격 명칭 37건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 37 22개 지역	특성값 1 수록
-------------------------------------	------------------------------	--------------------

화학 성분

질량 비율(%)

이 재료 번호에 대한 출처가 확인된 화학 성분 자료가 없습니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기 위해 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

기계적 성질

1개 상태, 4개 값

상태 · 치수	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	700	420	2	—
GOST 7293-85	—	—	—	228–302

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 37건 · 이 중 2건은 동일로 확인

러시아 / CIS	10	프랑스	1
PK70	gost	FGS 700-2	afnor
R12MF5-MP	gost		
VCH70	gost	국제	1
BЧ70	gost	700-2	iso
ДЧ70-МП	gost		
ПК70-6.0	gost	일본	1
ПК70-6.4	gost	FCD700	jis
ПК70-6.8	gost		
ПК70-7.4	gost	이탈리아	1
P12MΦ5-МП	gost	GS 700-2	uni
유럽	2	스웨덴	1
EN-GJS-700-2U 이 강종의 고유 명칭	din-en	07 37-01	ss
GGG-70 이 강종의 고유 명칭	din-en		
영국	2	체코	1
700/2	bs	422307	csn
SNG 700	bs		
스페인	2	라틴 아메리카	1
FGE70-2	une	FMNP70002	copant
FGS 70-2	une	헝가리	1
		GoV70	msz
중국	2	오스트레일리아 / 뉴질랜드	1
QT700-18	gb	700-2	as-nzs
QT700-2	gb		
폴란드	2	루마니아	1
Zs70002	pn	FGN70-3	stas
ZS7002	pn	불가리아	1
오스트리아	2	700-2	bds
GGG700	onorm	벨기에	1
SG70	onorm	FNG70-2	nbn
미국	1	네덜란드	1
100-70-03	aisi-sae	GN70	nen
		핀란드	1
		GRP700	sfs

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

ПK70-6.4 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	EN-JS1102	2026. 9. 10.